

UZIN KE 2000 S

Дисперсионный клей с большой клеящей силой для эластичных напольных покрытий

Применение:

Дисперсионный клей для эластичных пластиковых покрытий для внутренних работ. Пригоден в том числе для:

- ПВХ и ХВ-покрытий, в плитах и рулонах, в т.ч. с текстильной флизелиновой подложкой
- ПВХ-дизайнерских плит (Scala, DLW, Amtico)
- резиновых покрытий (эластомерных покрытий) толщиной до 2,5 мм, с отшлифованной подложкой и ровной верхней стороной
- полиолефиновых (ПО) покрытий
- прессованных пробковых плит толщиной до 4мм в т.ч. для пробковых покрытий с ПВХ-подложкой
- текстильных покрытий с подложкой из ПВХ-или вспененного полиуретана
- для эластичных изоляционных материалов UZIN
- для однослойных спортивных покрытий

Можно использовать для приклеивания на прошпаклеванные, впитывающие основания, также как для приклеивания на невпитывающие основания и старые покрытия, напр. ПВХ на ПВХ

Применяется как:

- «мокрый»
- «адгезионный»
- «контактный» клей

Подходит для полов с подогревом, а также для нагрузки стульев на роликах по DIN 68 131, а также для влажной уборки шампунем и для чистки аэрозольными экстрактивными веществами.

Преимущества/ свойства материала:

Готовый к употреблению дисперсионный клей на водной основе с очень большой вязкостью и прочностью
Связующее вещество: модифицированный сополимер полиакрилата со смолами, усиливающими клеящие свойства.

- хорошо намазывается
- большая продуктивность
- длительное время укладки
- большая начальная и конечная прочность
- высокая устойчивость к пластификаторам (ПВХ не желтеет после наклейки)
- бесцветен после высыхания
- также для непроницаемых оснований
- очень хорошая пластичность
- широкая область применения
- маркировочный код GISCODE D 1/ не содержит растворителей
- длительно время липкости – до 12 часов

Технические данные:

Вид упаковки:	Пластмассовое ведро
Расфасовка:	6 кг, 14 кг
Гарант. срок хранения:	ок. 12 месяцев
Цвет:	кремово-белый
Плотность:	1,19 кг/л
Температура обработки:	мин. 15°C на полу
Расход:	200-350 г/м ²
Время подсыхания:	5-40 мин.*
	См. «Порядок работы»
Время укладки:	1-2 часа*
Готовность к нагрузке:	через 24-48 часов*
Окончательная прочность:	спустя 5-7 дней*

* при 20°C и нормальных условиях

Подготовка основания:

Основание должно быть без трещин, сухим, чистым и свободным от веществ, ухудшающих схватывание.

Основание проверить на соответствие действующим нормативам, по прочности, влажности и ровности. При выявлении отклонений от нормативов согласовать с заказчиком технологию ремонта или замены основания.

Монтажные швы и трещины заделать с помощью UZIN-KR 416.

Основание тщательно очистить пылесосом, прогрунтовать и нанести нивелирующую массу. В зависимости от основания и области применения выбрать соответствующую грунтовку и нивелирующую массу фирмы UZIN.

Примеры грунтовок и нивелирующих масс:

Цементная стяжка: UZIN-PE 360/ UZIN-NC 150 или UZIN-NC 170

Ангидритная жидкая стяжка: UZIN-PE 360/ UZIN-NC 110 или UZIN-NC 170

Стяжка из литого асфальта: UZIN-PE 260/ UZIN-NC 170 с добавлением UZIN-PE 520

Деревянные основания: UZIN-PE 260/ UZIN-NC 175 (мин. толщина 3 мм)

Старые основания с остатками клея: UZIN-PE 260 при необх. UZIN-PE 460 (с посыпкой песком)/ UZIN-NC 150, UZIN-NC 170 или UZIN-NC 182

Невпитывающие основания (металл, керамика, плитка, терраса): UZIN-PE 440, UZIN-PE 630/ UZIN-NC 170, UZIN-NC 172 + UZIN-PE 520.

Сборные стяжки ГВЛ (Кнауф): UZIN-PE 317, UZIN-PE 414/ UZIN-NC 110.

Грунтовочные и нивелирующие слои основательно просушить. Соблюдать инструкции по использованию применяемых материалов.

Нивелирмассу еще раз обеспылить непосредственно перед нанесением клея.

Порядок работы:

а) как дисперсионный клей

1. Равномерно нанести клей на основание соответствующим зубчатым шпателем (см. инструкцию по использованию) и дать подсохнуть в зависимости от нанесенного количества клея, климатических условий в помещении и впитывающих свойств основания. Наносить только такое количество клея, которое может быть использовано за время укладки покрытия.

2. Уложить покрытие, притереть всю поверхность и через 10-20 мин. еще раз сильно притереть и провальцевать. Проследить за хорошей смачиваемостью обратной стороны покрытия.

3. Свежие остатки клея удаляются водой.

4. Заделку швов с помощью плавящегося шнура проводить только после схватывания клея – не ранее, чем через 24 часа, предпочтительнее – через 48 – 72

б) как контактный клей (например, для стен)

Нанести клей зубчатым шпателем с зубцами A2 на основание. Уложить покрытие в мокрый клей, притереть, затем сразу убрать покрытие, дать на обеих поверхностях клею подсохнуть в течение 20-30 минут, снова уложить покрытие, после чего сильно прикатать и притереть.

Важные указания:

- Материалы хранить в заводской упаковке в умеренно прохладном месте не более 12 месяцев. Оберегать от мороза. Начатые банки плотно закрыть и содержимое быстро использовать.

- Рекомендуемая температура переработки 18-25°C, температура пола – выше 15°C, относительная влажность воздуха 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, а высокие температуры и низкая влажность сокращают время укладки, схватывания и высыхания.

- При возникновении сомнений по подготовленности оснований, по применению клея, по соответствию данного типа покрытия и клея проконсультироваться в тех.отделе UZIN

- Наклейка непосредственно на деревянные основания (ДСП, фанеру, паркет) не допускаются, т.к. прочность и твердость этих материалов недостаточна.

- Укладка покрытий на влажные основания приводит к отслоениям и возникновению запаха. Поэтому необходимо осуществлять работы по укладке напольных покрытий только на высушенные основания: не более 2 CM% на цементных стяжках, и не более 1 % - на гипсовых основаниях.

- Время подсыхания как «мокрого» клея – 5-20 минут, для полиуретановых и каучуковых покрытий – 20-30 минут; как «адгезионного» клея - ок. 40 минут (напр., ПВХ на ПВХ)

- Не допускается разведения клея водой или растворителем.

- Перед нанесением клея на цементную стяжку или нивелирующую массу другой фирмы-производителя необходима грунтовка UZIN-PE 360.

- Клей наносить только зубчатыми шпателями, указанными в графе «Расход». Не допускается нанесение клея валиком, кистью, гладким шпателем.

- Процесс нагрева помещения - только естественная конвертация воздуха. Не использовать нагревательные приборы.

- При укладке покрытия, не указанного в перечне по применению на основание, необходимо наклеить контрольный образец и через 48 часов провести сварку шва, через 5 дней испытать «на отрыв», «на сдвиг», при неудовлетворительных результатах обратиться в тех.отдел UZIN.

- Рекомендуется учитывать нормы и правила: DIN 18265 «Работы с напольными покрытиями».

Данные по расходу:

Расход клея на отнелирированном основании зависит от структуры подложки покрытия:

Подложка	Система зубьев	Расход
гладкая	A 1	250 - 300 г/м ²
слабо тисненая	A 2	300 - 350 г/м ²
ПВХ на ПВХ	A 5	200 - 250 г/м ²

Охрана труда и окружающей среды:

Маркировочный код GISCODE D1 – не содержит органических растворителей по TGRS 610. Не воспламеняется. При применении желателен проветривать помещение и использовать защитный крем для кожи.

Устранение отходов:

Остатки продукта по возможности собрать и использовать. Не выливать в канализацию, в водоемы и на землю. Использованные пустые емкости годятся для переработки. Емкости с остатками продукта обрабатываются в соответствии с местным законодательством.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.