



Адгезионный Грунт МД-16 Морской Пол

Для грунтования металлических и минеральных оснований перед нанесением выравнивающих смесей для полов

Назначение

Концентрированный **Адгезионный Грунт МД-16 Морской Пол** предназначен для обработки металлических и минеральных оснований перед нанесением выравнивающих смесей для полов.

- улучшает прочность сцепления с основанием при нанесении выравнивающих смесей для полов
- предотвращает образование воздушных пузырьков в свеженанесенном ровнителе
- улучшает растекаемость ровнителя
- предотвращает слишком быстрое впитывания воды из выравнивающей смеси в основание

При добавлении в воду для замешивания выравнивающих смесей для полов:

- улучшает рабочие свойства выравнивающей смеси
- повышает адгезию, эластичность смеси

Подходящие основания:

- сталь с антикоррозионным покрытием
- минеральные основания
- бетон, легкий бетон
- цементные смеси с керамзитом и вермикулитом

Технические характеристики

Состав	акриловая дисперсия на водной основе
Цвет	белый, после высыхания прозрачный
Сухой остаток, %, не менее	47
Плотность, кг/л	1
Адгезия к бетону/металлу, МПа	2,5
Морозостойкость (циклы замораживания/оттаивания)	5
Расход грунтовки, л/м ² ,	0,1-0,3 в соответствии с таблицей 1
Время высыхания до образования прозрачной пленки (20 °С; отн. вл. 50%)	1-3 часа
Температура нанесения, °С	выше +5
Способ нанесения	Щетка, распылитель
Упаковка	Пластиковая канистра 10 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Подготовка основания

Во время проведения работ температура основания, воздуха в помещении и грунта должна быть выше +5 °С.

Перед грунтованием поверхность необходимо очистить от жира, грязи, отслаивающихся частиц и после этого тщательно обеспылить при помощи промышленного пылесоса. Основание должно быть достаточно сухим для обеспечения высыхания и адгезии грунта.

Очистка инструмента

Очистка инструмента и оборудования производится при помощи воды сразу после окончания работ.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу; беречь от детей.

Инструкция по утилизации

Материал утилизируется как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.

Хранение

Гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в заводской не вскрытой упаковке в сухом помещении, защищенном от солнечных лучей. Допускается до 5 циклов замораживания и оттаивания грунтовки. Оттаивание производить при комнатной температуре без принудительного нагревания.

Нанесение

Грунтование оснований рекомендуется производить непосредственно перед нанесением выравнивающей смеси. **Адгезионный Грунт МД-16 Морской Пол** перед применением необходимо тщательно перемешать. В зависимости от области применения грунт может наноситься в один или несколько слоев без разбавления или разбавляться водой в соответствии с **Таблицей 1**.

Грунт наносится на подготовленное основание щеткой или распылителем и равномерно распределяется по всей поверхности. Грунт должен укрыть всю поверхность пола без пропусков и без образования луж. Сильно впитывающие основания грунтуются 2-3 раза. При каждом последующем грунтовании, а также перед нанесением ровнителя для пола нанесенный слой грунта должен полностью высохнуть.

Таблица 1

Основа	Пропорция разбавления		Расход грунтовки кг/м ²	Примечания
	Адгезионный Грунт МД-16	Вода		
Сталь с антикоррозионным покрытием	1	-	0,2	Концентрат без разбавления
Бетон, ровнитель	1	3	0,10	Обработать в 2 слоя
Ровнитель с керамзитом или с вермикулитом	1	3	0,2	Обработать в 3 слоя
Сильно впитывающие основания	1	3	0,2	Обработать в 3 слоя